

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年11月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-332751

[ST.10/C]:

[JP2002-332751]

出 願 人


Applicant(s):

シャープ株式会社

2003年 7月 4日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3053189

61995/03R00445/US/JFH

【書類名】 特許願

【整理番号】 02J03039

【提出日】 平成14年11月15日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C09D 11/00
B41J 2/01

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 加本 貴則

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 森本 清文

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 上原 誠

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 中津 裕美

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 木ノ元 正紀

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075557

【弁理士】

【フリガナ】 サイヨウ

【氏名又は名称】 西教 圭一郎

【電話番号】 06-6268-1171

【選任した代理人】

【識別番号】 100072235

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉山 毅至

【選任した代理人】

【識別番号】 100101638

【弁理士】

【氏名又は名称】 廣瀬 峰太郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009106

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208451

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インク組成物、これを用いる記録方法および記録画像、ならびにインクセットおよびインクヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも色材と媒質とを含有するインク組成物において、最大泡圧法によって測定温度 24～26℃で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が 10Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) と、気泡周波数が 1Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) との差 d ($=\sigma_{10}-\sigma_1$) が、下記式 (1) を満足することを特徴とするインク組成物。

$$0 \text{ mN/m} \leq d \leq 7 \text{ mN/m} \quad \dots (1)$$

【請求項 2】 前記気泡周波数が 10Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) および前記気泡周波数が 1Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) は、20～70 mN/m であることを特徴とする請求項 1 記載のインク組成物。

【請求項 3】 界面活性剤をさらに含有することを特徴とする請求項 1 または 2 記載のインク組成物。

【請求項 4】 前記媒質は、水を含むことを特徴とする請求項 1～3 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 5】 前記媒質は、グリコールエーテル類および多価アルコール類のうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項 1～4 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 6】 前記色材は、染料を含むことを特徴とする請求項 1～5 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 7】 前記色材は、顔料を含むことを特徴とする請求項 1～6 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 8】 前記色材は、親水基を有する顔料を含むことを特徴とする請求項 4～6 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 9】 前記界面活性剤は、非イオン系界面活性剤を含むことを特徴とする請求項 3～8 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 10】 前記界面活性剤は、臨界ミセル濃度以上含まれることを特徴

とする請求項 3～9 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 1 1】 前記顔料は、C. I. ピグメントブルー 1 5 : 3 および C. I. ピグメントブルー 1 5 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を含むことを特徴とする請求項 7～1 0 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 1 2】 前記顔料は、C. I. ピグメントレッド 1 2 2、C. I. ピグメントレッド 2 0 9 および C. I. ピグメントヴァイオレット 1 9 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むことを特徴とする請求項 7～1 0 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 1 3】 前記顔料は、C. I. ピグメントイエロー 7 4、C. I. ピグメントイエロー 1 3 8、C. I. ピグメントイエロー 1 5 0 および C. I. ピグメントイエロー 1 8 0 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むことを特徴とする請求項 7～1 0 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 1 4】 前記顔料は、カーボンブラックを含むことを特徴とする請求項 7～1 0 のうちのいずれか 1 つに記載のインク組成物。

【請求項 1 5】 インク組成物を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法であって、

前記インク組成物には、請求項 1～1 4 のいずれかに記載のインク組成物が用いられることを特徴とする記録方法。

【請求項 1 6】 インク組成物に圧力をかけることによって前記インク組成物の液滴を吐出させ、前記液滴を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法であって、

前記インク組成物には、請求項 1～1 4 のいずれかに記載のインク組成物が用いられることを特徴とする記録方法。

【請求項 1 7】 前記インク組成物には、少なくとも、請求項 1 1 記載のインク組成物と、請求項 1 2 記載のインク組成物と、請求項 1 3 記載のインク組成物とが用いられることを特徴とする請求項 1 5 または 1 6 記載の記録方法。

【請求項 1 8】 前記インク組成物には、少なくとも、請求項 1 1 記載のインク組成物と、請求項 1 2 記載のインク組成物と、請求項 1 3 記載のインク組成物と、請求項 1 4 記載のインク組成物とが用いられることを特徴とする請求項 1 5

または 1 6 記載の記録方法。

【請求項 1 9】 請求項 1 5 ～ 1 8 のいずれかに記載の記録方法によって記録されることを特徴とする記録画像。

【請求項 2 0】 請求項 1 1 記載のインク組成物と、
請求項 1 2 記載のインク組成物と、
請求項 1 3 記載のインク組成物とを含むことを特徴とするインクセット。

【請求項 2 1】 請求項 1 1 記載のインク組成物と、
請求項 1 2 記載のインク組成物と、
請求項 1 3 記載のインク組成物と、
請求項 1 4 記載のインク組成物とを含むことを特徴とするインクセット。

【請求項 2 2】 請求項 1 ～ 1 4 のいずれかに記載のインク組成物を貯留するインクタンクと、

前記インク組成物の液滴を吐出する吐出口を有し、前記インクタンクから前記インク組成物が供給されるインク室と、

印加される電圧に応答してひずみを生じる圧電素子であって、前記インク室の少なくとも一部に設けられ前記インク室に収容される前記インク組成物に対して圧力をかける圧電素子と、

前記圧電素子に電圧を印加するために設けられる電極とを含むことを特徴とするインクヘッド。

【請求項 2 3】 請求項 1 ～ 1 4 のいずれかに記載のインク組成物を貯留するインクタンクと、

前記インク組成物の液滴を吐出する吐出口を有し、前記インクタンクから前記インク組成物が供給されるインク室と、

前記インク室の少なくとも一部に設けられ、前記インク室に収容される前記インク組成物を加熱し気泡を発生させることによって前記インク組成物に対して圧力をかける発熱体と、

前記発熱体に電圧を印加するために設けられる電極とを有することを特徴とするインクヘッド。

【請求項 2 4】 請求項 2 2 記載のインクヘッドによって吐出されるインク組

成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されることを特徴とする記録画像。

【請求項 2 5】 請求項 2 3 記載のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されることを特徴とする記録画像。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェット記録法において好適に用いられるインク組成物、これを用いる記録方法および記録画像、ならびにインクセットおよびインクヘッドに関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

インクジェット記録法は、力学的エネルギーまたは熱エネルギーを用いてインク組成物（以下、単に「インク」とも称する）の液滴を吐出、飛翔させ、その液滴を紙などの被記録材上に付着させることによって画像を記録する方法である。

【 0 0 0 3 】

従来から、インクジェット記録法に用いられるインク（以下、単に「インクジェット用インク」とも称する）の特性は、表面張力や粘度などの物性値によって示されている。これらの物性値を規定することによって、インクの乾燥性の調整や形成される画像の品質の向上が図られている。

【 0 0 0 4 】

たとえば、表面張力を因子として含むウェーバー数と粘度を因子として含むレイノルズ数との積によって規定されるインク滴によるインクジェット記録方法が提案されている。ウェーバー数とレイノルズ数との積を特定の範囲内にすることによって、高品質な画像を実現している（特許文献 1 参照）。また、表面張力が特定の範囲にあるインクを使用するインクジェット記録方法が提案されている（特許文献 2 参照）。

【 0 0 0 5 】

これらの特許文献 1 および特許文献 2 に記載の技術で扱われる表面張力は、いずれも液体表面が平衡状態に達したときの表面張力、すなわち静的表面張力である。またインクジェット用インクの特性の指標として一般的に用いられる表面張力も静的表面張力である（たとえば、非特許文献 1 参照）。このように、インクジェット用インクの特性は、表面張力の中でも静的表面張力によって示されることが多い。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、静的表面張力でインクジェット用インクの特性を十分に示すことは難しい。

【 0 0 0 7 】

インクジェット記録法を用いて画像を記録するインクジェット記録装置では、インクヘッド内のインク室にインクを充填しておき、インク室の先端に設けられる吐出口からインクの液滴を連続的に吐出、飛翔させ、被記録材上に付着させることによって画像を記録する。インクが連続的に吐出される際、吐出口ではインク滴が吐出されると同時にインクの新生表面、すなわち新たなメニスカスが形成されるので、インクの表面張力は、吐出口に新生表面が形成され始めるとき、吐出される直前、吐出される瞬間、飛翔時、被記録材上に着弾する瞬間、紙などの被記録材に浸透していくときなどで異なる。すなわち、インクの表面張力は、吐出口に新生表面が形成され始めるときや紙などの被記録材に浸透していくときのように動きの遅い状態における表面張力と、吐出される瞬間などのように動きの速い状態における表面張力との間で刻々と変化する。したがって、インクジェット用インクの特性を十分に示すためには、液体表面が平衡状態に達する途中の表面張力である動的表面張力を用いる必要がある。

【 0 0 0 8 】

動的表面張力の重要性は、多くの文献に記載されている。たとえば、Schwartz, J は、水性塗料の静的表面張力および動的表面張力について評価し、動的表面張力が水性塗料による塗膜形成において重要な因子であり、動的表面張力を低くすることが均一な優れた塗膜の形成に有効であることを示している（非特許文献 2 参照）。

【 0 0 0 9 】

また、Medina, S.W.およびSutovich, M.N.は、高速印刷における動的表面張力の重要性について論じ、液体表面が平衡に達したときの表面張力である静的表面張力は、紙などに浸透していくときのように動きの遅い状態にあるインクの性質を表す指標としては有効であるけれども、高速印刷の際のように特に動きの速い状態にあるインクの性質を表す指標としては有効でないことを示唆している。一方、動的表面張力は、インクに含まれる界面活性剤が、吐出口で次々と新たに形成されるインクの新生表面、または被記録材上に次々と付着するインク滴と被記録材との界面に移行する能力の指標であることを示唆している。すなわち、界面活性剤は、インクの新生表面またはインク滴と被記録材との界面に吸着することによってインクの表面張力を下げるので、インクの新生表面またはインク滴と被記録材との界面に移行する能力が高いほど、動きの速い状態にあるインクの表面張力を下げる効果が高く、インクの動的表面張力は低くなる（非特許文献3 参照）。

【 0 0 1 0 】

また、動的表面張力と粘度との関係を規定したインクジェット記録法に好適なインク組成物およびそれを用いる記録方法が提案されている。この技術では、インク組成物が、 $[\text{寿命 } 0 \text{ msecの動的表面張力 (dyne/cm)}] + [\text{粘度 (cP)}] = 42 \sim 49$ の条件を満たす範囲で良好な印字特性が得られることを示している（特許文献3 参照）。

【 0 0 1 1 】

【特許文献1】

特許第 2 9 6 8 0 1 0 号明細書

【特許文献2】

特公昭 6 3 - 6 5 0 3 4 号公報

【特許文献3】

特許第 2 5 1 6 2 1 8 号明細書

【非特許文献1】

木下晃男外著、「特殊機能インキの実際技術」，普及版第1刷，株式会社シー

エムシー, 1999年11月15日, p. 4

【非特許文献2】

Schwartz, J., 「The Importance of Low Dynamic Surface Tension in Waterborne Coatings」, Journal of Coatings Technology, 米国, vol. 64, no. 812(1992), p. 65-74

【非特許文献3】

Medina, S.W. and Sutovich, M.N., 「Using Surfactants to Formulate VOC Comoliant Waterbased Inks」, American Ink Maker, 米国, vol. 72, no. 2 (1994), p. 32-38

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特許文献3に記載の技術では、動的表面張力の値と粘度の値とを加算した条件式を用い、動的表面張力を規定しているけれども、動的表面張力と粘度とは単位が異なる、すなわち次元が異なるので、前述の条件式の値自体は何ら意味を有するものではない。

【0013】

またこの技術では、界面活性剤は、動的表面張力の低下に寄与しないことが示されている。しかしながら、界面活性剤は、一般にインクジェット用インクのインク室の内壁に対する濡れ性や被記録材上における性質に大きく寄与することが知られており、インクの必須成分であると同時に動的表面張力を制御する上でも重要なものである。たとえば、Schwartz, Jは、前述の非特許文献2において、いくつかの界面活性剤を用いて静的表面張力および動的表面張力を変化させ、それらが塗膜形成に与える影響について評価し、動的表面張力を低くすることが、塗膜の収縮、塗膜へのクレータの発生および気泡のかみ込みの低減に対して有効であることを示している。

【0014】

またこの技術で規定される動的表面張力は、0 m s e cという特に動きの速い状態における動的表面張力だけであり、動きの遅い状態における動的表面張力は規定されていない。前述のように、インクジェット記録法では、インクの表面張

力は、動きの遅い状態における表面張力と動きの速い状態における表面張力との間で刻々と変化するので、インクジェット用インクの特性を十分に示すためには、動きの速い状態における動的表面張力と動きの遅い状態における動的表面張力との両方が必要である。

【 0 0 1 5 】

本発明の目的は、動きの速い状態における動的表面張力と動きの遅い状態における動的表面張力との関係を規定することによって、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物、これを用いる記録方法および記録画像、ならびにインクセットおよびインクヘッドを提供することである。

【 0 0 1 6 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、少なくとも色材と媒質とを含有するインク組成物において、最大泡圧法によって測定温度 24 ～ 26℃ で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) と、気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が、下記式 (1) を満足することを特徴とするインク組成物である。

$$0 \text{ mN/m} \leq d \leq 7 \text{ mN/m} \quad \dots (1)$$

【 0 0 1 7 】

本発明に従えば、最大泡圧法によって測定温度 24℃ 以上 26℃ 以下で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) と、気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が、ある一定の範囲内になるようにインク組成物を設計する。インクジェット記録法を用いて画像を記録するインクジェット記録装置において、インク組成物の液滴が連続的に吐出される際、インクヘッド内のインク室の先端に設けられる吐出口では、インク組成物の新生表面が絶えず発生するので、インク組成物の動きは速く、動きの速い状態における動的表面張力に相当する 10 Hz 程度の高周波数での動的表面張力の影響が大きい。一方、インク室では、インク組成物が吐出された後、吐出されて減少した体積分のインク組成物がインクタ

ンクから毛管作用によって供給されるので、インク組成物の動きは遅く、動きの遅い状態における動的表面張力に相当する 1 Hz 程度の低周波数での動的表面張力の影響が大きい。すなわち、吐出の際には、高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力との両方が影響するので、インク組成物の液滴を安定して吐出させるためには高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力とのバランスを取ることが必要である。また、インク組成物の液滴を被記録材上に付着させ画像を記録する際のインク組成物の動きは、液滴が被記録材に着弾する瞬間には速いけれども、その後徐々に遅くなり、吸収性の被記録材の場合には、インク組成物はゆっくりと被記録材中に浸透していく。すなわち、インク組成物の動的表面張力は、動きの速い状態における動的表面張力から動きの遅い状態における動的表面張力に変化するので、高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力との差が大きいと、被記録材上においてインク組成物が乾燥するまでに時間がかかり、滲みが生じる。また浸透し過ぎて、裏抜けを生じる。したがって、前述のように、前記気泡周波数 10 Hz での動的表面張力 (σ_{10}) と前記気泡周波数 1 Hz での動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が、ある一定の範囲内になるように設計することによって、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに、被記録材上における滲みを抑え高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 1 8 】

また本発明は、前記気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) および前記気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) は、20 ～ 70 mN/m であることを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

本発明に従えば、前記気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) および前記気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) は、20 mN/m 以上 70 mN/m 以下である。 σ_{10} および σ_1 が 20 mN/m 未満であると、吸収性の被記録材に対する浸透性が高くなり過ぎるので、吸収性の被記録材上に付着した際にインク組成物が着弾点から周囲に広がり、形成される記録画像の輪郭が不鮮明になる。また σ_{10} および σ_1 が 70 mN/m を超えると、

吸収性の被記録材に対する浸透性が低くなり過ぎるので、吸収性の被記録材上における乾燥性が低下する。またインク組成物とインク室の内壁との濡れ性が悪くなり、インク室へのインク組成物の供給が滞り、インク室にインク組成物が充填されにくくなるので、安定してインク組成物の液滴を吐出させることができない。またインク室の先端に設けられる吐出口にインク組成物の新生表面を所望の形状に形成すること、すなわち、メニスカスを制御することが困難になるので、高速で連続的にインク組成物の液滴を吐出させることができない。したがって、前述のように、前記気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) および前記気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) を 20 mN/m 以上 70 mN/m 以下とし、 σ_{10} と σ_1 との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が、ある一定の範囲内になるように設計することによって、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに、被記録材上における滲みを抑え高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 2 0 】

また本発明は、界面活性剤をさらに含有することを特徴とする。

本発明に従えば、前記インク組成物は、界面活性剤をさらに含有するので、前述の気泡周波数 10 Hz での動的表面張力 (σ_{10}) および気泡周波数 1 Hz での動的表面張力 (σ_1) を含む前記インク組成物の動的表面張力を容易に制御することができる。

【 0 0 2 1 】

また本発明は、前記媒質は、水を含むことを特徴とする。

本発明に従えば、前記媒質は水を含むので、吸収性の被記録材上における滲みを抑え、乾燥性を向上させることができる。

【 0 0 2 2 】

また本発明は、前記媒質は、グリコールエーテル類および多価アルコール類のうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

本発明に従えば、前記媒質は、蒸気圧の低いグリコールエーテル類および多価アルコール類のうちの少なくとも一方を含むので、湿潤効果が得られ、吐出安定

性を向上させることができる。

【 0 0 2 4 】

また本発明は、前記色材は、染料を含むことを特徴とする。

本発明に従えば、前記色材は、染料を含むので、目詰まりの発生を抑え、吐出安定性を向上させることができる。

【 0 0 2 5 】

また本発明は、前記色材は、顔料を含むことを特徴とする。

本発明に従えば、前記色材は、顔料を含むので、耐光性および耐水性に優れる記録画像を得ることができる。

【 0 0 2 6 】

また本発明は、前記色材は、親水基を有する顔料を含むことを特徴とする。

本発明に従えば、前記色材は、親水基を有する顔料を含む。このことによって、耐光性および耐水性に優れる記録画像を得ることができる。また前記顔料は、親水基を有するので、水を含有する前記インク組成物中に、安定に分散されて存在することができる。したがって、目詰まりの発生を抑えることができるので、吐出安定性を損なうことなく、耐光性および耐水性に優れる記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 2 7 】

また本発明は、前記界面活性剤は、非イオン系界面活性剤を含むことを特徴とする。

【 0 0 2 8 】

本発明に従えば、前記界面活性剤は、共存する電解質の影響を受けにくい非イオン系界面活性剤を含むので、前記インク組成物に電解質が添加されるか否かに関わらず、前述の気泡周波数 1 0 H z での動的表面張力 (σ_{10}) と気泡周波数 1 H z での動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ を、ある一定の範囲内にすることができる。

【 0 0 2 9 】

また本発明は、前記界面活性剤は、臨界ミセル濃度以上含まれることを特徴とする。

【 0 0 3 0 】

本発明に従えば、前記界面活性剤は、臨界ミセル濃度以上含まれる。界面活性剤を含有する溶液の表面張力は、臨界ミセル濃度までは界面活性剤の増加に伴って低下するけれども、臨界ミセル濃度以上ではほぼ一定である。したがって、前述のように前記界面活性剤を臨界ミセル濃度以上含有させることによって、前記界面活性剤の効果を十分に発揮させ、前記界面活性剤によって制御される前述の気泡周波数 1 0 H z での動的表面張力 (σ_{10}) および気泡周波数 1 H z での動的表面張力 (σ_1) をそれぞれほぼ一定の値にすることができるので、均一な性質を有するインク組成物を得ることができる。

【 0 0 3 1 】

また本発明は、前記顔料は、C. I. ピグメントブルー 1 5 : 3 および C. I. ピグメントブルー 1 5 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を含むことを特徴とする。

【 0 0 3 2 】

本発明に従えば、前記顔料は、C. I. ピグメントブルー 1 5 : 3 および C. I. ピグメントブルー 1 5 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を含むので、シアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 3 3 】

また本発明は、前記顔料は、C. I. ピグメントレッド 1 2 2、C. I. ピグメントレッド 2 0 9 および C. I. ピグメントヴァイオレット 1 9 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むことを特徴とする。

【 0 0 3 4 】

本発明に従えば、前記顔料は、C. I. ピグメントレッド 1 2 2、C. I. ピグメントレッド 2 0 9 および C. I. ピグメントヴァイオレット 1 9 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むので、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 3 5 】

また本発明は、前記顔料は、C. I. ピグメントイエロー 7 4、C. I. ピグメントイエロー 1 3 8、C. I. ピグメントイエロー 1 5 0 および C. I. ピグ

メントイエロー 1 8 0 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むことを特徴とする。

【 0 0 3 6 】

本発明に従えば、前記顔料は、C. I. ピグメントイエロー 7 4、C. I. ピグメントイエロー 1 3 8、C. I. ピグメントイエロー 1 5 0 および C. I. ピグメントイエロー 1 8 0 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むので、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 3 7 】

また本発明は、前記顔料は、カーボンブラックを含むことを特徴とする。

本発明に従えば、前記顔料は、カーボンブラックを含むので、ブラックの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 3 8 】

また本発明は、インク組成物を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法であって、

前記インク組成物には、前記本発明のインク組成物のうちのいずれかが用いられることを特徴とする記録方法である。

【 0 0 3 9 】

本発明に従えば、インク組成物を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法に、前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを用いるので、高品質の記録画像を安定して提供することができる。

【 0 0 4 0 】

また本発明は、インク組成物に圧力をかけることによって前記インク組成物の液滴を吐出させ、前記液滴を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法であって、

前記インク組成物には、前記本発明のインク組成物のうちのいずれかが用いられることを特徴とする記録方法である。

【 0 0 4 1 】

本発明に従えば、インク組成物に圧力をかけて前記インク組成物の液滴を吐出

させ、前記液滴を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法、すなわちインクジェット記録法に、前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを用いるので、安定した吐出が可能であるとともに、高品質の記録画像を安定して提供することができる。

【 0 0 4 2 】

また本発明は、前記インク組成物には、少なくとも、前記顔料が、C. I. ピグメントブルー 1 5 : 3 および C. I. ピグメントブルー 1 5 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を含むインク組成物と、前記顔料が、C. I. ピグメントレッド 1 2 2、C. I. ピグメントレッド 2 0 9 および C. I. ピグメントヴァイオレット 1 9 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むインク組成物と、前記顔料が、C. I. ピグメントイエロー 7 4、C. I. ピグメントイエロー 1 3 8、C. I. ピグメントイエロー 1 5 0 および C. I. ピグメントイエロー 1 8 0 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むインク組成物とが用いられることを特徴とする。

【 0 0 4 3 】

本発明に従えば、前記インク組成物には、少なくとも、シアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物とが用いられる。これらの 3 種類のインク組成物を重ね合せることによって、濃度の濃い黒色の記録画像を得ることができる。したがって、前述の 3 種類のインク組成物を用いることによって、様々な色を表現することができるので、発色性に優れるフルカラーの記録画像を提供することができる。

【 0 0 4 4 】

また本発明は、前記インク組成物には、少なくとも、前記顔料が、C. I. ピグメントブルー 1 5 : 3 および C. I. ピグメントブルー 1 5 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を含むインク組成物と、前記顔料が、C. I. ピグメントレッド 1 2 2、C. I. ピグメントレッド 2 0 9 および C. I. ピグメントヴァイオレット 1 9 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含むインク組成物と、前記顔料が、C. I. ピグメントイエロー 7 4、C. I. ピグメントイエロー

138、C. I. ピグメントイエロー150およびC. I. ピグメントイエロー180からなる群から選ばれる少なくとも1つの顔料を含むインク組成物と、前記顔料が、カーボンブラックを含むインク組成物とが用いられることを特徴とする。

【0045】

本発明に従えば、前記インク組成物には、少なくとも、シアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、ブラックの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物とが用いられる。前述のシアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物との3種類のインク組成物を重ね合せることによって、濃度の濃い黒色の記録画像を得ることができる。したがって、前述の3種類のインク組成物に、前述のブラックの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を加えた4種類のインク組成物を用いることによって、様々な色を表現することができるので、発色性に優れるフルカラーの記録画像を提供することができる。

【0046】

また本発明は、前記記録方法によって記録されることを特徴とする記録画像である。

【0047】

本発明に従えば、記録画像は、前記記録方法によって記録されるので、高品質の記録画像を得ることができる。

【0048】

また本発明は、前記顔料が、C. I. ピグメントブルー15：3およびC. I. ピグメントブルー15：4のうちの少なくとも一方の顔料を含むインク組成物と、

前記顔料が、C. I. ピグメントレッド122、C. I. ピグメントレッド209およびC. I. ピグメントヴァイオレット19からなる群から選ばれる少な

くとも1つの顔料を含むインク組成物と、

前記顔料が、C. I. ピグメントイエロー74、C. I. ピグメントイエロー138、C. I. ピグメントイエロー150およびC. I. ピグメントイエロー180からなる群から選ばれる少なくとも1つの顔料を含むインク組成物とを含むことを特徴とするインクセットである。

【0049】

本発明に従えば、インクセットは、シアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物とを含む。これらの3種類のインク組成物を重ね合せることによって、濃度の濃い黒色の記録画像を実現することができる。すなわち、前述の3種類のインク組成物を含むインクセットは、カラーバランスに優れる。したがって、前述の3種類のインク組成物を含むインクセットを用いることによって、様々な色を表現することができるので、発色性に優れるフルカラーの記録画像を実現することができる。

【0050】

また本発明は、前記顔料が、C. I. ピグメントブルー15:3およびC. I. ピグメントブルー15:4のうちの少なくとも一方の顔料を含むインク組成物と、

前記顔料が、C. I. ピグメントレッド122、C. I. ピグメントレッド209およびC. I. ピグメントヴァイオレット19からなる群から選ばれる少なくとも1つの顔料を含むインク組成物と、

前記顔料が、C. I. ピグメントイエロー74、C. I. ピグメントイエロー138、C. I. ピグメントイエロー150およびC. I. ピグメントイエロー180からなる群から選ばれる少なくとも1つの顔料を含むインク組成物と、

前記顔料が、カーボンブラックを含むインク組成物とを含むことを特徴とするインクセットである。

【0051】

本発明に従えば、インクセットは、シアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組

成物と、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、ブラックの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物とを含む。前述のシアンの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、マゼンタの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物と、イエローの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物との3種類のインク組成物を重ね合わせることによって、濃度の濃い黒色の記録画像を実現することができる。すなわち、前述の3種類のインク組成物を含むインクセットは、カラーバランスに優れる。したがって、前述の3種類のインク組成物に、前述のブラックの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を加えた4種類のインク組成物を含むインクセットを用いることによって、様々な色を表現することができるので、発色性に優れるフルカラーの記録画像を実現することができる。

【0052】

また本発明は、前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを貯留するインクタンクと、

前記インク組成物の液滴を吐出する吐出口を有し、前記インクタンクから前記インク組成物が供給されるインク室と、

印加される電圧に応答してひずみを生じる圧電素子であって、前記インク室の少なくとも一部に設けられ前記インク室に収容される前記インク組成物に対して圧力をかける圧電素子と、

前記圧電素子に電圧を印加するために設けられる電極とを含むことを特徴とするインクヘッドである。

【0053】

本発明に従えば、インクヘッドは、インクタンクによって前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを貯留し、前記インク組成物の液滴を吐出する吐出口を有するインク室によって前記インクタンクから供給される前記インク組成物を収容し、印加される電圧に応答してひずみを生じる圧電素子であって、前記インク室の少なくとも一部に設けられる圧電素子によって前記インク室に収容される前記インク組成物に対して圧力をかけ、電極によって前記圧電素子に電圧を印加する。このことによって、前記圧電素子に印加される電圧に応じて、前記吐出口か

ら前記インク組成物の液滴を吐出させることのできるピエゾ方式のインクヘッドを得ることができる。また、前記インクタンクは前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを貯留するので、安定して前記吐出口から前記インク組成物の液滴を吐出させることができる。このようなインクヘッドを用いれば、信頼性の高いピエゾ方式のインクジェット記録装置を実現することができる。

【 0 0 5 4 】

また本発明は、前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを貯留するインクタンクと、

前記インク組成物の液滴を吐出する吐出口を有し、前記インクタンクから前記インク組成物が供給されるインク室と、

前記インク室の少なくとも一部に設けられ、前記インク室に収容される前記インク組成物を加熱し気泡を発生させることによって前記インク組成物に対して圧力をかける発熱体と、

前記発熱体に電圧を印加するために設けられる電極とを有することを特徴とするインクヘッドである。

【 0 0 5 5 】

本発明に従えば、インクヘッドは、インクタンクによって前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを貯留し、前記インク組成物の液滴を吐出する吐出口を有するインク室によって前記インクタンクから供給される前記インク組成物を収容し、前記インク室の少なくとも一部に設けられる発熱体によって前記インク室に収容される前記インク組成物を加熱し、気泡を発生させることによって前記インク組成物に対して圧力をかけ、電極によって前記発熱体に電圧を印加する。このことによって、前記発熱体に印加される電圧に応じて、前記吐出口から前記インク組成物の液滴を吐出させることのできるサーマルインクジェット方式のインクヘッドを得ることができる。また、前記インクタンクは前記本発明のインク組成物のうちのいずれかを貯留するので、安定して前記吐出口から前記インク組成物の液滴を吐出させることができる。このようなインクヘッドを用いれば、信頼性の高いサーマルインクジェット方式のインクジェット記録装置を実現することができる。

【 0 0 5 6 】

また本発明は、前記ピエゾ方式のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されることを特徴とする記録画像である。

【 0 0 5 7 】

本発明に従えば、記録画像は、前述のように安定してインク組成物の液滴を吐出させることのできるピエゾ方式のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されるので、高品質の記録画像を安定して得ることができる。

【 0 0 5 8 】

また本発明は、前記サーマルインクジェット方式のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されることを特徴とする記録画像である。

【 0 0 5 9 】

本発明に従えば、記録画像は、前述のように安定してインク組成物の液滴を吐出させることのできるサーマルインクジェット方式のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されるので、高品質の記録画像を安定して得ることができる。

【 0 0 6 0 】

【発明の実施の形態】

本発明の第 1 の実施形態であるインク組成物は、少なくとも色材と媒質とを含有し、最大泡圧法によって測定温度 2 4 ℃ 以上 2 6 ℃ 以下で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が 1 0 H z であるときの動的表面張力 (σ_{10}) と、気泡周波数が 1 H z であるときの動的表面張力 (σ_1) との差 d ($= \sigma_{10} - \sigma_1$) が、下記式 (1) を満足する。

$$0 \text{ mN/m} \leq d \leq 7 \text{ mN/m} \quad \dots (1)$$

【 0 0 6 1 】

動的表面張力の測定方法である最大泡圧法について説明する。

最大泡圧法は、液中に細管を差込み、細管の先端から気泡を発生させることに

よって液中に液体と気体との界面を形成し、気泡内部と気泡外部との圧力差が最大となるときの、すなわち気泡の半径が細管の半径（ r ）と等しくなるときの圧力差（ ΔP ）を測定し、その値から表面張力（ σ ）を求める方法である。表面張力（ σ ）は、下記式（2）から求められる。

$$\sigma = \Delta P \cdot r / 2 \quad \dots (2)$$

【0062】

単位時間当たりの気泡の発生回数である気泡周波数を変化させることによって、動きの遅い状態から動きの速い状態までの動的表面張力を求めることができる。動きの遅い状態から動きの速い状態までの動的表面張力を求めることによって、液体の動的な性質の変化を評価することができる。

【0063】

本実施の形態のインク組成物は、インク組成物を被記録材上に付着させることによって画像を記録する記録方法、たとえばインクジェット記録法またはペンなどの筆記具による記録方法などに用いられる。本実施の形態のインク組成物を用いることによって、高品質の記録画像を安定して提供することができる。

【0064】

前述の記録方法の中でも、本実施の形態のインク組成物は、インクジェット記録法に好適に用いられる。インクジェット記録法では、インク組成物に圧力をかけてインク組成物の液滴を吐出させ、この液滴を被記録材上に付着させることによって画像を記録する。インクジェット記録法に、本実施の形態のインク組成物を用いることによって、安定した吐出が可能であるとともに、高品質の記録画像を安定して提供することができる。

【0065】

インクジェット記録法を用いて画像を記録するインクジェット記録装置において、インク組成物の液滴が連続的に吐出される際、インクヘッド内のインク室の先端に設けられる吐出口では、インク組成物の新生表面が絶えず発生するので、インク組成物の動きは速く、動きの速い状態における動的表面張力に相当する 10 Hz 程度の高周波数での動的表面張力の影響が大きい。一方、インク室では、インク組成物が吐出された後、吐出されて減少した体積分のインク組成物がイン

クタンクから毛管作用によって供給されるので、インク組成物の動きは遅く、動きの遅い状態における動的表面張力に相当する 1 Hz 程度の低周波数での動的表面張力の影響が大きい。すなわち、吐出の際には、高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力との両方が影響するので、インク組成物の液滴を安定して吐出させるためには高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力とのバランスを取ることが必要である。また、インク組成物の液滴を被記録材上に付着させ画像を記録する際のインク組成物の動きは、液滴が被記録材に着弾する瞬間には速いけれども、その後徐々に遅くなり、吸収性の被記録材の場合には、インク組成物はゆっくりと被記録材中に浸透していく。すなわち、インク組成物の動的表面張力は、動きの速い状態における動的表面張力から動きの遅い状態における動的表面張力に変化するので、高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力との差が大きいと、被記録材上においてインク組成物が乾燥するまでに時間がかかり、滲みが生じる。また浸透し過ぎて、裏抜けを生じる。

【 0 0 6 6 】

前述のように、本実施の形態のインク組成物は、最大泡圧法によって測定温度 24℃ 以上 26℃ 以下で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) と気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が前記式 (1) を満足するように、すなわち 10 Hz という高周波数での動的表面張力と 1 Hz という低周波数での動的表面張力との差がある一定の範囲内になるように設計されるので、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに、被記録材上における滲みを抑え高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 0 6 7 】

以下に本実施の形態のインク組成物における設計上の範囲限定理由について説明する。

【 0 0 6 8 】

σ_{10} と σ_1 との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が 7 mN/m を超えると、高周波数での動的表面張力と低周波数での動的表面張力とのバランスが悪くなり、安定し

て液滴を吐出させることができない。また被記録材上において乾燥に時間がかかり滲みが生じるので、画質が低下する。したがって、7 mN/m以下とした。

【 0 0 6 9 】

σ_{10} と σ_1 との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が0 mN/m未満であると、低周波数での動的表面張力が高くなり、インクヘッドを構成する部材に対するインク組成物の濡れ性が低下し、インク室にインク組成物を充填することが困難になる。したがって、0 mN/m以上とした。

【 0 0 7 0 】

前述の気泡周波数10 Hzでの動的表面張力(σ_{10})および気泡周波数1 Hzでの動的表面張力(σ_1)は、20 mN/m以上70 mN/m以下であることが好ましく、より好ましくは20 mN/m以上50 mN/m以下である。

【 0 0 7 1 】

σ_{10} および σ_1 が20 mN/m未満であると、吸収性の被記録材に対する浸透性が高くなり過ぎるので、吸収性の被記録材上に付着した際にインク組成物が着弾点から周囲に広がり、形成される記録画像の輪郭が不鮮明になる。また σ_{10} および σ_1 が70 mN/mを超えると、吸収性の被記録材に対する浸透性が低くなり過ぎるので、吸収性の被記録材上における乾燥性が低下する。またインク組成物とインク室の内壁との濡れ性が悪くなり、インク室へのインク組成物の供給が滞り、インク室にインク組成物が充填されにくくなるので、安定してインク組成物の液滴を吐出させることができない。またインク室の先端に設けられる吐出口にインク組成物の新生表面を所望の形状に形成すること、すなわち、メニスカスを制御することが困難になるので、高速で連続的にインク組成物の液滴を吐出させることができない。したがって、20 mN/m以上70 mN/m以下とした。

【 0 0 7 2 】

本実施の形態のインク組成物の粘度は、25℃において、20 mPa・s以下であることが好ましく、より好ましくは15 mPa・s以下である。インク組成物の25℃における粘度が20 mPa・sを超えると、インクジェット記録法に用いた場合、インク組成物の液滴を安定して吐出させることができない。したが

って、20 mPa・s 以下とした。

【0073】

媒質には、水または有機溶媒などが用いられる。

媒質は、水を含むことが好ましい。これによって、吸収性の被記録材上における滲みを抑え、乾燥性を向上させることができる。

【0074】

インク組成物中の水の含有量は、30重量%以上95重量%以下であることが好ましく、より好ましくは30重量%以上85重量%以下である。水の含有量が30重量%未満であると、インク組成物中の有機溶媒の含有量が多くなり過ぎるので、水に溶解または分散するような添加剤をインク組成物中に安定に存在させることが困難になる。また粘度の上昇が著しく、インク組成物としての適正粘度から外れることがある。水の含有量が95重量%を超えると、有機溶媒の含有量が少なくなり過ぎるので、インク組成物の湿潤性を保つことができなくなる。したがって、30重量%以上95重量%以下とした。

【0075】

有機溶媒の具体例としては、たとえば、ジメチルホルムアミドおよびジメチルアセトアミドなどのアミド類、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、チオジグリコール、プロピレングリコール、トリエチレングリコール、1, 5-ペンタンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 2-ヘキサジオール、1, 3-プロパジオール、グリセリンおよび1, 2, 6-ヘキサントリオールなどの多価アルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、テトラエチレングリコールモノメチルエーテルおよびエチレングリコールモノフェニルエーテルなどのグリコールエーテル類などの多価アルコールのエーテル類、スルホランおよびジメチルスルホキシドなどの硫黄含有化合物、2-ピロリドン、N-メチルピロリドンおよびε-カプロラクタムなどの窒素含有化合物、γ-ブチロラクトンなどの酸素含有化合物、ならびにジメチル

アミノエタノール、ジエチルアミノエタノール、トリエタノールアミンおよびホルリンなどの多官能化合物などが挙げられるけれども、有機溶媒はこれに限定されるものではない。これらの有機溶媒は、1種が単独で使用されてもよく、また2種以上が混合されて使用されてもよい。

【0076】

前述した有機溶媒の中でも、グリコールエーテル類および多価アルコール類は、蒸気圧が低く、インク組成物中に含有させることによって、湿潤効果が得られ、吐出安定性を向上させることができるので、媒質は、グリコールエーテル類および多価アルコール類のうちの少なくとも一方を含むことが好ましい。グリコールエーテル類および多価アルコール類の中でも、グリコールエーテル類であるジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテルもしくはテトラエチレングリコールモノブチルエーテル、または多価アルコール類であるグリセリン、1, 2-ヘキサンジオールもしくは1, 5-ペンタンジオールは、25℃における蒸気圧が0.05 mmHg以下であり、湿潤効果に優れるので、これらを媒質に用いることがより好ましい。

【0077】

インク組成物中の有機溶媒の含有量は、3重量%以上70重量%以下であることが好ましく、より好ましくは3重量%以上50重量%以下である。有機溶媒の含有量が3重量%未満であると、インク組成物の乾燥が速く、湿潤性を保つことが困難である。有機溶媒の含有量が70重量%を超えると、水溶性または水分散性の添加剤をインク組成物中に安定に存在させることができない場合が生じる。また用いる有機溶媒の種類によっては粘度の上昇が著しく、インク組成物としての適正粘度を越えることがある。したがって、3重量%以上70重量%以下とした。ただし、インク組成物中の有機溶媒の含有量は、インク組成物が水を主成分とする場合には、3重量%以上40重量%以下であることが好ましく、より好ましくは3重量%以上30重量%以下である。インク組成物が水を主成分とする場合に、有機溶媒の含有量が40重量%を超えると、用いる色材の種類にもよるけれども、得られる記録画像の品質の低下およびインク組成物の乾燥時間の遅延が

起こる。したがって、3 重量%以上4 0 重量%以下とした。

【0 0 7 8】

色材には、染料、顔料またはこれらの混合物が用いられる。染料および顔料は、これらが含有されたものであってもよく、またこれらが被着されたものであってもよい。

【0 0 7 9】

色材に染料を用いることによって、目詰まりの発生を抑え、吐出安定性を向上させることができる。また色材に顔料を用いることによって、耐光性および耐水性に優れる記録画像を得ることができる。

【0 0 8 0】

フルカラーのインクジェット記録法における各色の再現には、シアン (Cyan ; 略称 : C)、マゼンタ (Magenta ; 略称 : M) およびイエロー (Yellow ; 略称 : Y) の3 色のインク組成物が用いられ、これらのインク組成物を混色することによって、各色が表現される。ただし、前記3 色の混色では黒色の再現が難しいので、黒色の表現には一般的にブラック (Black ; 略称 : B) のインク組成物が用いられる。含有させる色材の色を変えることによって、シアン、マゼンタ、イエローまたはブラックのインク組成物を得ることができる。

【0 0 8 1】

染料は、特に限定されるものではないけれども、インク組成物が水を含む場合には、酸性染料、直接染料、反応性染料および食品用色素などの水溶性染料が好適に用いられる。これらの中でも、耐水性、耐光性または安全性に優れるものを用いることが好ましい。

【0 0 8 2】

染料の具体例としては、以下に示す染料が挙げられるけれども、染料はこれに限定されるものではない。なお、以下では、染料をカラーインデックス (Color Index ; 略称 : C. I.) ナンバーで示す。

【0 0 8 3】

シアンのインク組成物に用いられる染料としては、たとえば、酸性染料である C. I. アシッドブルー 7, 9, 2 9, 4 5, 9 2 および 2 4 9、直接染料であ

るC. I. ダイレクトブルー1, 2, 6, 15, 22, 25, 71, 76, 79, 86, 90, 98, 163, 165, 199および202、ならびに反応性染料であるC. I. リアクティブブルー1, 2, 7, 14, 15, 23, 32, 38, 41, 63, 80および95などが挙げられる。これらの中でも、C. I. アシッドブルー7および9、ならびにC. I. ダイレクトブルー199からなる群から選ばれる少なくとも1つの染料を用いることが好ましい。

【0084】

マゼンタのインク組成物に用いられる染料としては、たとえば、酸性染料であるC. I. アシッドレッド1, 8, 13, 14, 18, 26, 27, 35, 37, 42, 52, 82, 87, 89, 92, 97, 106, 111, 114, 115, 134, 186, 249, 254および289、直接染料であるC. I. ダイレクトレッド1, 4, 9, 13, 17, 20, 28, 31, 39, 80, 81, 83, 89, 225および227、C. I. ダイレクトオレンジ26, 29, 62および102、ならびに反応性染料であるC. I. リアクティブレッド1, 14, 17, 25, 26, 32, 37, 44, 46, 55, 58, 60, 66, 74, 79, 96, 97, 141, 147, 180および181などが挙げられる。これらの中でも、C. I. アシッドレッド52および289、ならびにC. I. リアクティブレッド58, 141および180からなる群から選ばれる少なくとも1つの染料を用いることが好ましい。

【0085】

イエローのインク組成物に用いられる染料としては、たとえば、酸性染料であるC. I. アシッドイエロー1, 7, 17, 23, 42, 44, 79および142、直接染料であるC. I. ダイレクトイエロー1, 12, 24, 26, 33, 44, 50, 86, 120, 132, 142および144、ならびに反応性染料であるC. I. リアクティブイエロー1, 5, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 40, 47, 51, 55, 65および67などが挙げられる。これらの中でも、C. I. アシッドイエロー17および23、ならびにC. I. ダイレクトイエロー86からなる群から選ばれる少なくとも1つの染料を用いることが好ましい。

【 0 0 8 6 】

ブラックのインク組成物に用いられる染料としては、たとえば、食品用色素である C. I. フードブラック 2、直接染料である C. I. ダイレクトブラック 1 9, 2 2, 3 2, 3 8, 5 1, 5 6, 7 1, 7 4, 7 5, 7 7, 1 5 4, 1 6 8 および 1 7 1、ならびに反応性染料である C. I. リアクティブブラック 3, 4, 7, 1 1, 1 2 および 1 7 などが挙げられる。これらの中でも、C. I. フードブラック 2 および C. I. ダイレクトブラック 1 5 4 のうちの少なくとも一方の染料を用いることが好ましい。

【 0 0 8 7 】

これらの染料は、常温で安定に溶解する範囲内で用いられる。この範囲は各染料で異なるので、インク組成物中の染料の含有量は、特に限定されるものではないけれども、好ましくは 0. 1 重量% ~ 1 0 重量% である。

【 0 0 8 8 】

顔料としては、溶液中に分散可能な顔料であれば、どのような顔料を用いてもよいけれども、耐光性または安全性に優れるものが好適に用いられる。

【 0 0 8 9 】

顔料の具体例としては、以下に示す顔料が挙げられるけれども、顔料はこれに限定されるものではない。なお、以下では顔料をカラーインデックス (C. I.) ナンバーで示す。

【 0 0 9 0 】

シアンのインク組成物に用いられる顔料としては、たとえば、C. I. ピグメントブルー 1, 2, 1 5, 1 6, 1 7, 2 1, 2 2, 6 0 および 6 4 などが挙げられる。

【 0 0 9 1 】

マゼンタのインク組成物に用いられる顔料としては、たとえば、C. I. ピグメントレッド 2, 3, 5, 1 6, 2 3, 3 1, 4 9, 5 7, 6 3, 1 2 2 および 2 0 9、ならびに C. I. ピグメントヴァイオレット 1 9 などが挙げられる。

【 0 0 9 2 】

イエローのインク組成物に用いられる顔料としては、たとえば、C. I. ピグ

メントイエロー 1, 2, 3, 5, 12, 74, 138, 150 および 180 など
が挙げられる。

【0093】

ブラックのインク組成物に用いられる顔料としては、たとえば、チャンネルブラック、ファーンズブラック、サーマルブラックおよびランプブラックなどのカーボンブラックなどが挙げられる。

【0094】

これらの顔料のうち、シアンのインク組成物には、C. I. ピグメントブルー 15 : 3 および C. I. ピグメントブルー 15 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を用いることが好ましい。またマゼンタのインク組成物には、C. I. ピグメントレッド 122、C. I. ピグメントレッド 209 および C. I. ピグメントヴァイオレット 19 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を用いることが好ましい。またイエローのインク組成物には、C. I. ピグメントイエロー 74、C. I. ピグメントイエロー 138、C. I. ピグメントイエロー 150 および C. I. ピグメントイエロー 180 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を用いることが好ましい。またブラックのインク組成物には、前述のカーボンブラックのうちから選ばれる少なくとも 1 つの顔料を用いることが好ましい。これらの顔料を用いることによって、シアン、マゼンタ、イエローまたはブラックの発色性に優れる記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【0095】

また、これらの好ましい顔料を用いたシアン、マゼンタおよびイエローの 3 色のインク組成物、すなわち C. I. ピグメントブルー 15 : 3 および C. I. ピグメントブルー 15 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を用いたシアンのインク組成物と、C. I. ピグメントレッド 122、C. I. ピグメントレッド 209 および C. I. ピグメントヴァイオレット 19 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を用いたマゼンタのインク組成物と、C. I. ピグメントイエロー 74、C. I. ピグメントイエロー 138、C. I. ピグメントイエロー 150 および C. I. ピグメントイエロー 180 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を用いたイエローのインク組成物との 3 種類のインク組成物を重ね合せ

ることによって、ブラックのインク組成物を用いて形成された記録画像に近い濃度の濃い黒色の記録画像を得ることができる。すなわち、これらの3種類のインク組成物を含むインクセットは、カラーバランスに優れる。したがって、これらの3種類のインク組成物を含むインクセット、またはこれらの3種類のインク組成物に、カーボンブラックを用いたブラックのインク組成物を加えた4種類のインク組成物を含むインクセットを用いることによって、様々な色を表現することができるので、発色性に優れるフルカラーの記録画像を実現することができる。

【0096】

顔料は、インク組成物が水を含有する場合には、たとえばカルボキシル基、ヒドロキシル基、アミノ基およびスルホン酸基などからなる群から選ばれる1種または2種以上の親水基を有することが好ましい。これらの親水基は、顔料表面に化学修飾を行うことによって直接導入されていてもよく、またこれらの親水基を有するポリマーで顔料表面を被覆することによって導入されていてもよい。またこれらの親水基は、塩になっていてもよい。

【0097】

親水基を有する顔料は、水を含有するインク組成物中に安定に分散されて存在することができる。したがって、色材に親水基を有する顔料を用いることによって、目詰まりの発生を抑えることができるので、吐出安定性を損なうことなく、耐光性および耐水性に優れる記録画像を得ることができる。

【0098】

これらの顔料は、常温で安定に分散する範囲内で用いられる。この範囲は各顔料で異なるので、インク組成物中の顔料の含有量は、特に限定されるものではないけれども、好ましくは0.1重量%～10重量%である。

【0099】

本実施の形態のインク組成物は、さらに界面活性剤を含有することが好ましい。これによって、前述の気泡周波数10Hzでの動的表面張力(σ_{10})および気泡周波数1Hzでの動的表面張力(σ_1)を含むインク組成物の動的表面張力を容易に制御することができる。

【0100】

界面活性剤には、非イオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤および両性界面活性剤のいずれを用いてもよい。非イオン系、アニオン系およびカチオン系などの界面活性剤の種類は、インク組成物に含まれる電解質の種類に合わせて選択される。たとえば、インク組成物がアニオン性物質を含む場合には、非イオン系またはアニオン系の界面活性剤を使用する。これらの界面活性剤は、組合せて用いられてもよい。このとき、非イオン系、アニオン系およびカチオン系などの界面活性剤の種類は、同一でも異なってもよい。

【 0 1 0 1 】


前述の界面活性剤の中でも、非イオン系界面活性剤は、共存する電解質の影響を受けにくく、インク組成物に電解質が添加されるか否かに関わらず、前述の気泡周波数 1 0 H z での動的表面張力 (σ_{10}) と気泡周波数 1 H z での動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ を、ある一定の範囲内にすることができるので、これを界面活性剤に用いることが好ましい。

【 0 1 0 2 】

非イオン系界面活性剤の具体例としては、下記一般式 (I)、(II)、(III)、(IV)、(V) または (VI) で示される界面活性剤などが挙げられるけれども、非イオン系界面活性剤はこれに限定されるものではない。


【 0 1 0 3 】

【化 1】




【 0 1 0 4 】

【化 2】




【 0 1 0 5 】

【化 3】




【0 1 0 6】

【化 4】




【0 1 0 7】

【化 5】



【0 1 0 8】

【化 6】



【0 1 0 9】

前記一般式 (I) において、m は 0 ～ 30 の整数または小数を示し、n は 0 ～ 30 の整数または小数を示す。ただし、m と n との和 (m + n) は、0 ～ 30 の整数または小数である。

【0 1 1 0】

前記一般式 (II) において、k は 11 ～ 13 の整数または小数を示し、l は 3 ～ 30 の整数または小数を示す。

【0 1 1 1】

前記一般式 (III) において、h は 0 ～ 11 の整数または小数を示し、i は

0～11の整数または小数を示し、 j は3～50の整数または小数を示す。ただし、 h と i との和($h+i$)は、9～11の整数または小数である。

【0112】

前記一般式(IV)において、 w は0～11の整数または小数を示し、 x は5～9の整数または小数を示し、 y は2.5～5の整数または小数を示し、 z は0～9の整数または小数を示す。ただし、 w と z との和($w+z$)は、9～11の整数または小数である。

【0113】

前記一般式(V)において、 p は0～78の整数または小数を示し、 q は2～15の整数または小数を示し、 r は0～18の整数または小数を示す。

【0114】

前記一般式(VI)において、 s は0～30の整数または小数を示し、 t は0～30の整数または小数を示す。ただし、 s と t との和($s+t$)は、0～30の整数または小数である。また、 u は0～10の整数または小数を示し、 v は0～10の整数または小数を示す。ただし、 u と v との和($u+v$)は、0～10の整数または小数である。

【0115】

界面活性剤は、インク組成物中に臨界ミセル濃度以上含まれることが好ましい。界面活性剤を含有する溶液の表面張力は、臨界ミセル濃度までは界面活性剤の増加に伴って低下するけれども、臨界ミセル濃度以上ではほぼ一定である。したがって、前述のように界面活性剤を臨界ミセル濃度以上含有させることによって、界面活性剤の効果を充分に発揮させ、界面活性剤によって制御される前述の気泡周波数10Hzでの動的表面張力(σ_{10})および気泡周波数1Hzでの動的表面張力(σ_1)をそれぞれほぼ一定の値にすることができるので、均一な性質を有するインク組成物を得ることができる。

【0116】

臨界ミセル濃度は、各界面活性剤で異なるけれども、非イオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤および両性界面活性剤のいずれの場合にも、25℃において、0.001重量%～3重量%程度である。

【0117】

また本実施の形態のインク組成物は、色材に顔料を用いる場合には、バインダ樹脂を含有することが好ましい。バインダ樹脂を含有させることによって、被記録材上からの顔料の剥離を防ぐことができる。

【0118】

バインダ樹脂には、たとえば、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、スチレン-アクリル共重合体樹脂およびポリエステル-アクリル共重合体樹脂などからなる群から選ばれる1種または2種以上が用いられる。

【0119】

また本実施の形態のインク組成物は、色材、媒質、界面活性剤およびバインダ樹脂以外に、各種添加剤、たとえば防カビ剤、pH調整剤、キレート化剤、防錆剤または紫外線吸収剤などを含んでもよい。

【0120】

防カビ剤には、デヒドロ酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリウムまたはソルビタン酸ナトリウムなどが好適に用いられる。

【0121】

pH調整剤には、トリエタノールアミン、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、硝酸ナトリウムまたは硝酸カリウムなどが好適に用いられる。

【0122】

少なくとも色材と媒質とを含有し、最大泡圧法によって測定温度24℃以上26℃以下で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が10Hzであるときの動的表面張力(σ_{10})と、気泡周波数が1Hzであるときの動的表面張力(σ_1)との差 $d(=\sigma_{10}-\sigma_1)$ が、前記式(1)を満足するインク組成物は、たとえば、0.5重量%~15重量%の色材と、3重量%~70重量%の有機溶媒と、29重量%~95重量%の水と、0.001重量%~5重量%の界面活性剤とを含有させることによって得ることができる。

【0123】

図1は、本発明の第2の実施形態であるインクヘッド1の構成を簡略化して示す分解斜視図であり、図2は、図1に示すインクヘッド1を構成するヘッドプレ

ート 1 0 の構成の一部を拡大して示す斜視図である。なお、図 1 では、図 2 に示す駆動電極 1 3 は、図が錯綜して理解が困難になるので記載を省略する。

【 0 1 2 4 】

インクヘッド 1 は、圧電材料で形成される底壁部 1 1 と複数の隔壁部 1 2 とを有するヘッドプレート 1 0 と、隔壁部 1 2 の上面に設けられる天板 2 0 と、複数の吐出口 3 1 を備え隔壁部 1 2 の一方の端部に設けられるノズルプレート 3 0 と、隔壁部 1 2 の他方の端部に設けられる図示しない背面板と、天板 2 0 の上部に設けられ開口部 5 1 を有するインクタンク 5 0 とを含んで構成される。複数の隔壁部 1 2 は、底壁部 1 1 上に所定の間隔で平行に配置されており、複数の隔壁部 1 2 と底壁部 1 1 と天板 2 0 とノズルプレート 3 0 と図示しない背面板とによって複数のインク室 4 0 が形成されている。天板 2 0 には、各インク室 4 0 に連通する共通インク供給路 2 1 と、共通インク供給路 2 1 とインクタンク 5 0 の開口部 5 1 とを連結するインク供給管 2 2 とが形成される。インクタンク 5 0 には実施の第 1 形態のインク組成物 6 0 が貯留されており、このインク組成物 6 0 は共通インク供給路 2 1 を介して各インク室 4 0 に供給される。

【 0 1 2 5 】

また図 2 に示すように、ヘッドプレート 1 0 の底壁部 1 1 および複数の隔壁部 1 2 のインク室 4 0 に臨む表面には、複数の隔壁部 1 2 に電圧を印加する駆動電極 1 3 が形成される。また複数の隔壁部 1 2 を形成する圧電材料は、矢符 7 0 の方向に分極しており、複数の隔壁部 1 2 は圧電素子として機能する。

【 0 1 2 6 】

このように構成されるインクヘッド 1 は、圧電素子である複数の隔壁部 1 2 に印加される電圧に応じて、吐出口 3 1 からインク組成物 6 0 の液滴を吐出させることのできるピエゾ方式のインクヘッドである。

【 0 1 2 7 】

インクヘッド 1 において、インク室 4 0 からインク組成物 6 0 を吐出させる際の動作原理について説明する。図 3 は、図 1 に示すインクヘッド 1 をインク室 4 0 の延長方向から見た断面図である。ここでは、インク室 4 0 b からインク組成物 6 0 を吐出させる場合の動作について説明する。

【0128】

インク室40bを構成する隔壁部12aおよび12bに電圧が印加されていないとき、すなわちインク室40bの駆動電極13bとインク室40bに隣接するインク室40aの駆動電極13aとの間、およびインク室40bの駆動電極13bとインク室40bに隣接するインク室40cの駆動電極13cとの間に電位差が生じていないとき、インク室40bは、毛管作用によってインクタンク50から供給されるインク組成物60で充填された状態になっている。同様に、インク室40aおよび40cもインク組成物60で充填された状態になっている。

【0129】

駆動電極13aおよび駆動電極13cに電圧が印加されると、駆動電極13bと駆動電極13aとの間、および駆動電極13bと駆動電極13cとの間に電位差が生じ、インク室40bを構成する隔壁部12aおよび12bに電圧が印加される。この電圧によって、隔壁部12aおよび12bにそれぞれ矢符71および72の方向の電界が発生し、この電界の作用によって、インク室40bを構成する隔壁部12aおよび12bにひずみが生じ、インク室40b側に凸になるように変形する。これによって、圧力波が発生し、インク室40b内に充填されているインク組成物60に大きな圧力がかかり、インク組成物60の液滴が前述の図1に示す吐出口31から吐出する。

【0130】

駆動電極13aおよび駆動電極13cへの電圧の印加を止めると、隔壁部12aおよび12bの形状が元に戻ってインク室40bの体積が元に戻り、復元された体積分のインク組成物60が前述の図1に示す共通インク供給路21を介してインクタンク50から供給され、インク室40bは、インク組成物60が充填された初期の状態に戻る。

【0131】

本実施の形態のインクヘッド1では、前述のようにインクタンク50は実施の第1形態のインク組成物60を貯留し、このインク組成物60がインク室40に供給されて吐出口31から液滴として吐出するので、安定して吐出口31からインク組成物60の液滴を吐出させることができる。このようなインクヘッドを用

いれば、信頼性の高いピエゾ方式のインクジェット記録装置を実現することができ、高品質の記録画像を安定して得ることができる。

【 0 1 3 2 】

以上に述べたように、本実施の形態では、インク室 4 0 を構成する隔壁部 1 2 を圧電材料で形成し、圧電素子として機能させるけれども、これに限定されることなく、インク室を構成する隔壁を圧電材料以外の材料で形成し、隔壁の内方または外方に圧電素子を設けてもよい。

【 0 1 3 3 】

図 4 は、本発明の第 3 の実施形態であるインクヘッド 2 の構成を簡略化して示す分解斜視図であり、図 5 は、図 4 に示すインクヘッド 2 の構成の一部を示す平面図である。なお、図 5 では、図 4 に示す天板 2 0 およびインクタンク 5 0 は、図が錯綜して理解が困難になるので、記載を省略する。本実施の形態のインクヘッド 2 は、実施の第 2 形態のインクヘッド 1 と類似し、対応する部分については同一の参照符号を付して説明を省略する。

【 0 1 3 4 】

注目すべきは、ヘッドプレート 1 0 0 が、基板 1 0 1 と、基板 1 0 1 上に所定の間隔で平行に配置される複数の隔壁 1 0 2 と、基板 1 0 1 のインク室 4 0 に臨む表面上に設けられる発熱体であるヒータ 1 0 3 と、ヒータ 1 0 3 に電圧を印加する駆動電極 1 0 4 および 1 0 5 とを含んで構成されることである。

【 0 1 3 5 】

このように構成されるインクヘッド 2 は、発熱体であるヒータ 1 0 3 に印加される電圧に応じて、吐出口 3 1 からインク組成物 6 0 の液滴を吐出させることのできるサーマルインクジェット方式のインクヘッドである。

【 0 1 3 6 】

インクヘッド 2 において、インク室 4 0 からインク組成物 6 0 を吐出させる際の動作原理について説明する。図 6 は、インク室 4 0 からインク組成物 6 0 の液滴 6 1 が吐出する様子を模式的に示す断面図である。図 6 では、図 5 に示すインクヘッド 2 の切断面線 I - I における断面構成を示す。

【 0 1 3 7 】

ヒータ 1 0 3 に電圧が印加されていないとき、実施の第 2 形態のインクヘッド 1 において隔壁部 1 2 に電圧が印加されていないときと同様に、インク室 4 0 はインク組成物 6 0 が充填された状態になっている。

【 0 1 3 8 】

駆動電極 1 0 4 および 1 0 5 によってヒータ 1 0 3 に電圧が印加されると、ヒータ 1 0 3 が発熱し、インク室 4 0 内に充填されているインク組成物 6 0 が加熱されて、気泡 6 2 が発生する。これによって、圧力波が発生し、インク室 4 0 内に充填されているインク組成物 6 0 に大きな圧力がかかり、インク組成物 6 0 の液滴 6 1 が吐出口 3 1 から吐出する。

【 0 1 3 9 】

ヒータ 1 0 3 への電圧の印加を止めると、インク室 4 0 内のインク組成物 6 0 が冷却されて気泡 6 2 が消滅し、復元された体積分のインク組成物 6 0 が前述の図 4 に示す共通インク供給路 2 1 を介してインクタンク 5 0 から供給され、インク室 4 0 は、インク組成物 6 0 が充填された初期の状態に戻る。

【 0 1 4 0 】

本実施の形態のインクヘッド 2 では、前述の実施の第 2 形態のインクヘッド 1 と同様に、インクタンク 5 0 は実施の第 1 形態のインク組成物 6 0 を貯留し、このインク組成物 6 0 がインク室 4 0 に供給されて吐出口 3 1 から液滴 6 1 として吐出するので、安定して吐出口 3 1 からインク組成物 6 0 の液滴 6 1 を吐出させることができる。このようなインクヘッドを用いれば、信頼性の高いサーマルインクジェット方式のインクジェット記録装置を実現することができ、高品質の記録画像を安定して得ることができる。

【 0 1 4 1 】

【実施例】

以下、本発明について、実施例を用いてさらに詳細に説明するけれども、本発明は、これに限定されるものではない。なお、本実施例では、画像を記録することを印刷または印字と呼ぶことがある。

【 0 1 4 2 】

<インク組成物>

インク組成物の作製に際し、色材、有機溶媒および界面活性剤の種類および含有量、ならびにバインダ樹脂および水の含有量を表 1 に示すように変化させることによって、前述の気泡周波数 1 0 H z での動的表面張力 (σ_{10}) と気泡周波数 1 H z での動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が前記式 (1) を満足する実施例 1 ~ 7 のインク組成物と、 d が前記式 (1) を満足しない比較例 1 ~ 4 のインク組成物とを得た。表 1 において、各欄の値の単位は重量部であり、実施例 1 ~ 7 および比較例 1 ~ 4 の各インク組成物の合計量はそれぞれ 1 0 0 重量部である。また表 1 において、TEGBE は、トリエチレングリコールモノブチルエーテル (Triethylene glycol monobutyl ether) を表し、PEG 4 0 0 は、分子量が 4 0 0 のポリエチレングリコール (Polyethylene glycol) を表し、一般式 (I) は、前記一般式 (I) で示される界面活性剤を表し、一般式 (I I) は、前記一般式 (I I) で示される界面活性剤を表し、一般式 (I I I) は、前記一般式 (I I I) で示される界面活性剤を表し、一般式 (I V) は、前記一般式 (I V) で示される界面活性剤を表し、一般式 (V) は、前記一般式 (V) で示される界面活性剤を表し、フッ素系界面活性剤 1 は、下記構造式 (V I I) で示される界面活性剤を表し、フッ素系界面活性剤 2 は、下記構造式 (V I I I) で示される界面活性剤を表す。なお、インク組成物中の界面活性剤の濃度は、実施例 1 ~ 7 および比較例 1 ~ 3 では臨界ミセル濃度以上であり、比較例 4 では臨界ミセル濃度未満である。

【0 1 4 3】

【化 7】



【0 1 4 4】

【化 8】



【0 1 4 5】

実施例 1～7 および比較例 1～4 の各インク組成物の動的表面張力の測定は、表面張力計（協和界面科学株式会社製：BP-4）を用いて、気泡周波数 0.5 Hz～35 Hz において行った。

【0146】

表 2 に、実施例 1～7 および比較例 1～4 の各インク組成物の気泡周波数 10 Hz での動的表面張力 (σ_{10}) および気泡周波数 1 Hz での動的表面張力 (σ_1) の測定値 (mN/m)、 σ_{10} と σ_1 との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ の値 (mN/m)、ならびにそのときの測定温度 (°C) を示す。

【0147】

【表 1】

組成			実施例							比較例			
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
色材	染料	C. I. ダイレクトブルー-199	2.5										
		C. I. ビックメントブルー-15:3		3									
	顔料	C. I. ビックメントブルー-15:4			3								
		C. I. ビックメントレッド-122				5							
		C. I. ビックメントイエロー-74					4						
		C. I. ビックメントイエロー-180						4					
		カーボンブラック							5				5
		C. I. ビックメントブルー-17								2			
		C. I. ビックメントレッド-58									3		
		C. I. ビックメントイエロー-13										2	
有機溶媒	ジエチレングリコール		8	8	8	5	5	8	8	2	5	20	10
	グリセリン		5	7	8	10	8	8	9	5	5	17	10
	1,5-ヘンタンジオール				2	5	2	2	5		2	18	5
	TEGBE		8	8	8	5	5	3	6	4			8
	PEG400			1						10	15	15	10
界面活性剤	一般式 (I) ($m+n=10$)		1	1									
	一般式 (II) ($k=11\sim 13, l=15$)				1				1.0				0.001
	一般式 (III) ($h+i=9\sim 11, j=9$)					1.5							
	一般式 (IV) ($w+z=9\sim 11, x=9, y=5$)						1.5						
	一般式 (V) ($p=12, q=8, r=4$)							1					
	フッ素系界面活性剤 1									1			
	フッ素系界面活性剤 2										1.5	1	
バインダ樹脂	ポリエステル樹脂		なし	1	1.5	2	1	1.5	1	1	1.5	2	2
水			残余	残余	残余	残余	残余	残余	残余	残余	残余	残余	残余

【 0 1 4 8 】

【表 2】

	1 0 H z での 動的表面張力 σ_{10} (m N / m)	1 H z での 動的表面張力 σ_1 (m N / m)	d (m N / m)	測定温度 (℃)
実施例 1	3 1 . 9	2 6 . 7	5 . 2	25.3～25.7
実施例 2	3 1 . 9	2 6 . 7	5 . 2	25.2～25.6
実施例 3	3 4 . 5	2 9 . 5	5	24.9～25.3
実施例 4	3 4 . 7	2 9 . 6	5 . 1	24.7～25.2
実施例 5	3 4 . 4	2 9 . 1	5 . 3	24.8～25.2
実施例 6	3 4 . 8	2 9 . 7	5 . 1	25.0～25.4
実施例 7	3 4 . 6	2 9 . 5	5 . 1	25.3～25.7
比較例 1	3 1 . 4	2 4 . 3	7 . 1	25.1～25.6
比較例 2	2 9 . 5	2 2 . 0	7 . 5	25.1～25.6
比較例 3	2 9 . 5	2 2 . 2	7 . 3	25.0～25.5
比較例 4	3 8 . 9	2 5 . 5	1 3 . 4	24.8～25.2

【 0 1 4 9 】

得られた実施例 1～7 および比較例 1～4 の各インク組成物について、インクジェット記録法に用いた場合の吐出安定性および得られる記録画像の画質の評価を以下のように行った。

【 0 1 5 0 】

(吐出安定性)

前述の図 1 に示すインクヘッド 1 を装着できるように市販のインクジェット記録装置（シャープ株式会社製：A J 2 0 0 0）を改造して得られたインクジェット記録装置のインクタンクに、得られた実施例 1～7 および比較例 1～4 のインク組成物をそれぞれ充填し、印刷濃度を 5 % として毎分 A 4 判用紙 7 枚の印刷速度で、シャープ株式会社製の複写機用普通紙（品番：S F 4 A M 3）上に連続的に印刷を行った。試験ではインクタンクが空になった時点でインク組成物を再充填し、ノズルからインク組成物の液滴が吐出せず印刷することができなくなるま

で印刷を行い、その時点までに完全に印刷できた枚数を印刷可能枚数として求め、吐出安定性の評価指標とした。印刷可能枚数が200枚を超える場合を良（○）とし、150～200枚の場合を可（△）とし、150枚未満の場合を不良（×）とした。

【0151】

（画質）

前述の図1に示すインクヘッド1を装着できるように市販のインクジェット記録装置（シャープ株式会社製：AJ2000）を改造して得られたインクジェット記録装置のインクタンクに、得られた実施例1～7および比較例1～4のインク組成物をそれぞれ充填し、シャープ株式会社製の複写機用普通紙（品番：SF4AM3）上に特定のパターンを印刷し、評価用画像を形成した。前記評価用画像を1日放置した後、設定したパターンの線幅を100として、これに対する各評価用画像のパターンの線幅の相対値を求め、画質の評価指標とした。線幅の相対値が150未満であり滲みがほとんどない場合を良（○）とし、150以上250以下であり若干の滲みがある場合を可（△）とし、250を超え滲みが多い場合を不良（×）とした。

以上の評価結果を表3に示す。

【0152】

【表3】

	実施例							比較例			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
吐出安定性	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	△
画質	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

【0153】

気泡周波数10Hzでの動的表面張力（ σ_{10} ）と気泡周波数1Hzでの動的表面張力（ σ_1 ）との差 d （ $=\sigma_{10}-\sigma_1$ ）が前記式（1）を満足する実施例1～7のインク組成物では、吐出安定性および画質のいずれもが良であった。一方、 d が7より大きく前記式（1）を大きい方に外れる比較例1～4のインク組

成物では、吐出安定性および画質のいずれもが不良または可であった。

【0154】

以上のように、気泡周波数 10 Hz での動的表面張力 (σ_{10}) と気泡周波数 1 Hz での動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が前記式 (1) を満足するように設計することによって、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに、被記録材上における滲みを抑え高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができた。

【0155】

<インクセット>

実施例 2～6 および比較例 1～3 のインク組成物を、表 4 に示すようにシアン、マゼンタおよびイエローのインク組成物として組合せることによって、C. I. ピグメントブルー 15 : 3 および 15 : 4 のうちの少なくとも一方の顔料を含有するシアンのインク組成物と、C. I. ピグメントレッド 122, 209 および C. I. ピグメントヴァイオレット 19 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含有するマゼンタのインク組成物と、C. I. ピグメントイエロー 74, 138, 150 および 180 からなる群から選ばれる少なくとも 1 つの顔料を含有するイエローのインク組成物とを含む実施例インクセット 1 と、シアン、マゼンタおよびイエローのインク組成物のうちのいずれかが前述の顔料と異なる顔料を含有する比較例インクセット 1～3 と、シアン、マゼンタおよびイエローのインク組成物のすべてが前述の顔料と異なる顔料を含有する比較例インクセット 4 とを得た。

【0156】

【表 4】

	シアン	マゼンタ	イエロー
実施例インクセット 1	実施例 2 C. I. ピグメントブルー-15:3	実施例 4 C. I. ピグメントレッド 122	実施例 5 C. I. ピグメントイエロー-74
比較例インクセット 1	比較例 1 C. I. ピグメントブルー-17	実施例 4 C. I. ピグメントレッド 122	実施例 6 C. I. ピグメントイエロー-180
比較例インクセット 2	実施例 3 C. I. ピグメントブルー-15:4	比較例 2 C. I. ピグメントレッド 58	実施例 6 C. I. ピグメントイエロー-180
比較例インクセット 3	実施例 3 C. I. ピグメントブルー-15:4	実施例 4 C. I. ピグメントレッド 122	比較例 3 C. I. ピグメントイエロー-13
比較例インクセット 4	比較例 1 C. I. ピグメントブルー-17	比較例 2 C. I. ピグメントレッド 58	比較例 3 C. I. ピグメントイエロー-13

【0157】

得られた実施例インクセット 1 および比較例インクセット 1～4 をそれぞれ用い、市販のインクジェット記録装置（シャープ株式会社製：A J 2 0 0 0）を改造して得られたインクジェット記録装置を使用し、シャープ株式会社製の光沢紙（品番：A J - K 4 A G）上に、シアン、マゼンタおよびイエローの各インク組成物の印字率を 1 : 1 : 1 として印刷することによって黒色画像を形成した。また、ブラックのインク組成物である実施例 7 のインク組成物を用い、同一の画像を形成した。

【0158】

得られた各黒色画像について、分光測色計（X-R i t e 社製：X-R i t e 9 3 8）を用い、 $L^* a^* b^*$ 表色系（C I E : 1 9 7 6）における明度指数 L^* およびクロマチックネス指数 a^* 、 b^* を測定した。

【0159】

試験結果の評価は、以下のように行った。実施例 7 のインク組成物を用いて形成された黒色画像のクロマチックネス指数 a^* を A 1、 b^* を B 2 とし、実施例インクセット 1 および比較例インクセット 1～4 をそれぞれ用いて形成された黒色画像のクロマチックネス指数 a^* を A 2、 b^* を B 2 とし、下記式（3）で示される $\Delta a^* b^*$ の値を求め、黒色再現性の評価指標とした。

$$\Delta a^* b^* = \{ (A 1 - A 2)^2 + (B 1 - B 2)^2 \}^{1/2}$$

… (3)

$\Delta a^* b^*$ の値が、20以下 ($\Delta a^* b^* \leq 20$) である場合を良 (○) とし、20を超える ($\Delta a^* b^* > 20$) 場合を不良 (×) とした。評価結果を表5に示す。

【0160】

【表5】

	評価結果
実施例インクセット1	○
比較例インクセット1	×
比較例インクセット2	×
比較例インクセット3	×
比較例インクセット4	×

【0161】

表5から、実施例インクセット1に含まれる3種類のインク組成物を重ね合わせて得られる黒色画像は、比較例インクセット1～4にそれぞれ含まれる3種類のインク組成物を重ね合わせて得られる黒色画像に比べ、実施例7のインク組成物を用いて形成された黒色画像に近い濃い濃度の黒色画像であることが判った。すなわち、実施例インクセット1は、比較例インクセット1～4に比べ、黒色再現性が良好であり、カラーバランスに優れることが判った。

【0162】

以上のように、C. I. ピグメントブルー15：3および15：4のうちの少なくとも一方の顔料を含有するシアンのインク組成物と、C. I. ピグメントレッド122，209およびC. I. ピグメントヴァイオレット19からなる群から選ばれる少なくとも1つの顔料を含有するマゼンタのインク組成物と、C. I. ピグメントイエロー74，138，150および180からなる群から選ばれる少なくとも1つの顔料を含有するイエローのインク組成物とを組合せることによって、カラーバランスに優れるインクセットを得ることができた。

【0163】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、最大泡圧法によって測定温度 24～26℃で測定される気泡周波数 10 Hz での動的表面張力と気泡周波数 1 Hz での動的表面張力との差が、ある一定の範囲内になるようにインク組成物を設計するので、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに、被記録材上における滲みを抑え高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【0164】

また本発明によれば、気泡周波数 10 Hz での動的表面張力および気泡周波数 1 Hz での動的表面張力が好適な範囲に選択されるので、インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに、被記録材上における滲みを抑え高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【0165】

また本発明によれば、界面活性剤をさらに含有するので、気泡周波数 10 Hz での動的表面張力および気泡周波数 1 Hz での動的表面張力を含むインク組成物の動的表面張力を容易に制御することができる。

【0166】

また本発明によれば、媒質は水を含むので、吸収性の被記録材上における滲みを抑え、乾燥性を向上させることができる。

【0167】

また本発明によれば、媒質は、蒸気圧の低いグリコールエーテル類および多価アルコール類のうちの少なくとも一方を含むので、湿潤効果が得られ、吐出安定性を向上させることができる。

【0168】

また本発明によれば、色材は染料を含むので、目詰まりの発生を抑え、吐出安定性を向上させることができる。

【0169】

また本発明によれば、色材は顔料を含むので、耐光性および耐水性に優れる記録画像を得ることができる。

【 0 1 7 0 】

また本発明によれば、色材は親水基を有する顔料を含むので、目詰まりの発生を抑えることができ、吐出安定性を損なうことなく、耐光性および耐水性に優れた記録画像を得ることが可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 1 7 1 】

また本発明によれば、界面活性剤は、共存する電解質の影響を受けにくい非イオン系界面活性剤を含むので、インク組成物に電解質が添加されるか否かに関わらず、気泡周波数 1 0 H z での動的表面張力と気泡周波数 1 H z での動的表面張力との差を、ある一定の範囲内にすることができる。

【 0 1 7 2 】

また本発明によれば、界面活性剤は臨界ミセル濃度以上含まれるので、界面活性剤の効果を十分に発揮させ、界面活性剤によって制御される気泡周波数 1 0 H z での動的表面張力および気泡周波数 1 H z での動的表面張力をそれぞれほぼ一定の値にすることができ、均一な性質を有するインク組成物を得ることができる。

【 0 1 7 3 】

また本発明によれば、シアンの発色性に優れた記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 1 7 4 】

また本発明によれば、マゼンタの発色性に優れた記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 1 7 5 】

また本発明によれば、イエローの発色性に優れた記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 1 7 6 】

また本発明によれば、ブラックの発色性に優れた記録画像を実現可能なインク組成物を得ることができる。

【 0 1 7 7 】

また本発明によれば、高品質の記録画像を安定して提供することができる。

また本発明によれば、安定した吐出が可能であるとともに、高品質の記録画像を安定して提供することができる。

【 0 1 7 8 】

また本発明によれば、様々な色を表現することができるので、発色性に優れるフルカラーの記録画像を提供することができる。

【 0 1 7 9 】

また本発明によれば、高品質の記録画像を得ることができる。

また本発明によれば、カラーバランスに優れるインクセットを得ることができるので、様々な色を表現することができ、発色性に優れるフルカラーの記録画像を実現することができる。

【 0 1 8 0 】

また本発明によれば、圧電素子に印加される電圧に応じて、吐出口からインク組成物の液滴を吐出させることのできるピエゾ方式のインクヘッドにおいて、安定して吐出口からインク組成物の液滴を吐出させることができる。

【 0 1 8 1 】

また本発明によれば、発熱体に印加される電圧に応じて、吐出口からインク組成物の液滴を吐出させることのできるサーマルインクジェット方式のインクヘッドにおいて、安定して吐出口からインク組成物の液滴を吐出させることができる。

【 0 1 8 2 】

また本発明によれば、記録画像は、安定してインク組成物の液滴を吐出させることのできるピエゾ方式のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されるので、高品質の記録画像を安定して得ることができる。

【 0 1 8 3 】

また本発明によれば、記録画像は、安定してインク組成物の液滴を吐出させることのできるサーマルインクジェット方式のインクヘッドによって吐出されるインク組成物の液滴が、被記録材上に付着されることによって記録されるので、高品質の記録画像を安定して得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 2 の実施形態であるインクヘッド 1 の構成を簡略化して示す分解斜視図である。

【図 2】

図 1 に示すインクヘッド 1 を構成するヘッドプレート 1 0 の構成の一部を拡大して示す斜視図である。

【図 3】

図 1 に示すインクヘッド 1 をインク室 4 0 の延長方向から見た断面図である。

【図 4】

本発明の第 3 の実施形態であるインクヘッド 2 の構成を簡略化して示す分解斜視図である。

【図 5】

図 4 に示すインクヘッド 2 の構成の一部を示す平面図である。

【図 6】

インク室 4 0 からインク組成物 6 0 の液滴 6 1 が吐出する様子を模式的に示す断面図である。

【符号の説明】

- 1, 2 インクヘッド
- 1 0 ヘッドプレート
- 1 1 底壁部
- 1 2, 1 2 a, 1 2 b 隔壁部
- 1 3, 1 3 a, 1 3 b, 1 3 c 駆動電極
- 2 0 天板
- 2 1 共通インク供給路
- 2 2 インク供給管
- 3 0 ノズルプレート
- 3 1 吐出口
- 4 0, 4 0 a, 4 0 b, 4 0 c インク室

5 0 インクタンク

5 1 開口部

6 0 インク組成物

6 1 液滴

6 2 気泡

1 0 0 ヘッドプレート

1 0 1 基板


1 0 2 隔壁

1 0 3 ヒータ


1 0 4 , 1 0 5 駆動電極

【書類名】 図面


【図1】




【図 2】




【図3】



【図4】




【図 5】



【図 6】

2



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インクジェット記録法に用いた場合、吐出安定性に優れるとともに高品質の記録画像を得ることが可能なインク組成物、これを用いる記録方法および記録画像、ならびにインクセットおよびインクヘッドを提供する。

【解決手段】 最大泡圧法によって測定温度 $24 \sim 26^{\circ}\text{C}$ で測定される動的表面張力のうち、気泡周波数が 10 Hz であるときの動的表面張力 (σ_{10}) と、気泡周波数が 1 Hz であるときの動的表面張力 (σ_1) との差 $d (= \sigma_{10} - \sigma_1)$ が、 0 mN/m 以上 7 mN/m 以下となるようにインク組成物 60 を製造する。インクヘッド 1 のインクタンク 50 からインク室 40 に供給されるインク組成物 60 に対して、圧電材料から成る隔壁部 12 に電圧を印加することによって圧力をかけ、吐出口 31 からインク組成物 60 の液滴を吐出させ、この液滴を被記録材上に付着させることによって画像を記録する。

【選択図】 図 1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏 名 シャープ株式会社